

# ASPHALTA

Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH

ASPHALTA Niederlassung Sachsen Gartenstraße 56a 01445 Radebeul

SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG  
Am Saale-Dreieck 3  
39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

T: (0351) 89564900 F: (0351) 89564909  
sachsen@asphalta.de  
www.asphalta.de

Untersuchung von Asphalt, Bitumen,  
mineralischen und Bodenbaustoffen  
Begutachtung von Gesteinslagerstätten  
Abdichtungen von Ingenieurbauwerken  
Baugrundbegutachtung und Altlastenerkundung  
Schadensbegutachtung  
Gutachten zur Beweissicherung  
Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra 15  
für die Fachgebiete D0, D3, I1, I2, I3  
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
SAC35 nach Landesbauordnung  
Mitglied im bup e.V.

25.07.2023  
ha

Prüfzeugnis Nr. R024/2023/A

Auftraggeber: SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

**Auftrag:** **Freiwillige Güteüberwachung  
einer feinen natürlichen Gesteinskörnung**  
für die Verwendung im Straßenbau nach DIN EN 13043: 2002  
und TL Gestein-StB 04/18, Anhang F

**Anwendungsbereich: ASPHALT**

Entnahmedatum: 08.06.2023

Prüfzeitraum: 15.06.2023 bis 25.07.2023

Lieferwerk: Werk Schlagsdorf  
Hauptstraße 1  
03172 Guben OT Schlagsdorf

Dieses Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten.

Durchschrift an die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg (per E-Mail).

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die untersuchten Proben werden, sofern nicht anders vereinbart, nach Fertigstellung des Prüfzeugnisses entsorgt. Eine auszugsweise Vervielfältigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Prüfergebnisse ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

HRB 9140 Geschäftsführer: Dipl.-Geol. Bernd Dudenhöfer Bankverbindungen: Berliner Volksbank e.G. IBAN: DE51 1009 0000 5333 7450 05  
Dipl.-Ing. Kristin Nolte Commerzbank AG IBAN: DE24 1008 0000 0410 5540 00  
BIC-Code: BEVODE33 BIC-Code: DRESDE33

## 1 Bewertungsgrundlagen

Bewertungsgrundlagen sind:

- Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen – TL Asphalt-StB 07, Fassung 2013
- Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2018
- DIN EN 13043: 2002 – Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

## 2 Probenahme

Die Probenahme erfolgte gemäß DIN EN 932-1 „Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 1: Probenahmeverfahren“.

Teilnehmer Werk: Herr Neugebauer  
Teilnehmer Zentrallabor Nord: Frau Kallies  
Teilnehmer BauZert: Herr Kehl  
Datum Probenahme: 08.06.2023  
Teilnehmer RAP Stra-Prüfstelle: Frau Hartmann am 15.06.2023  
Ort der Probenahme: Lieferwerk  
Art der Gesteinskörnung: natürliche Gesteinskörnung  
Petrographischer Typ: Sand

Material Nr.	Probe Nr.	Korn-gruppe	Probemenge [kg]	Entnahme-stelle	Leistungserklärung
14	23-174	0/2	ca. 12	Halde	SCHL-2013-08-22-A vom 14.11.2022

Die am 08.06.2023 gezogene Probe wurden am 15.06.2023 im Werk Schlagsdorf an Frau Hartmann übergeben.

## 3 Herstellung und Verladung

Die Rohstoffgewinnung im Werk Schlagsdorf erfolgt im Trockenschnitt. Der Rohkiessand wird mit einer stationären Nassaufbereitungsanlage in Lieferkörnungen klassiert. Die Lieferkörnung 0/2 lagert in Form einer Halde und wird mittels Radlader auf LKW verladen.

## 4 Werkseigene Produktionskontrolle

Das Werk Schlagsdorf praktiziert eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) gemäß DIN EN 13043 und TL Gestein-StB. Die WPK wird durch das Zentrallabor Nord der SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG realisiert und durch die notifizierte Stelle 0790 überwacht und zertifiziert.

## 5 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebenen Prüfvorschriften durchgeführt.

### 5.1. Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 „Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben“.

### 5.2. Kornzusammensetzung und Feinanteile nach DIN EN 933-1

Prüfsieb [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]					
	Ist	Soll <sup>1)</sup>	Typ. Kornzusammensetzung <sup>1)</sup>	Ist	Soll	Typ. Kornzusammensetzung
5,6						
4	100	100	100			
2,8	100					
2	97	89 - 99	94 ± 5			
1	86	72 - 92	82 ± 10			
0,5	56					
0,25	14		9			
0,125	1					
0,063	0,2	≤ 3	0,2			
Kategorie	<b>G<sub>F</sub>85</b>	<b>G<sub>F</sub>85</b>				
Toleranz	<b>G<sub>TC</sub>10</b>	<b>G<sub>TC</sub>10</b>				
	<b>f<sub>1</sub></b>	<b>f<sub>3</sub></b>				

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung und Anforderung nach DIN EN 13043, Tabelle 4  
Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang F: G<sub>F</sub>85; f<sub>angegeben</sub>, G<sub>TC</sub>NR

### 5.3. Qualität der Feinanteile in feinen Gesteinskörnungen und Korngemischen Methylenblau-Wert MB<sub>F</sub> nach DIN EN 933-9, Anhang A

Korngruppe d/D [mm]	Prüfkörnung [mm]	Methylenblau-Wert MB <sub>F</sub> [g/kg]	Kategorie	
			Ist	Soll <sup>1)</sup>
0/2	0/0,125	Prüfung nicht erforderlich	-	MB <sub>F</sub> NR

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung  
Nach TL Gestein-StB, Anhang F ist der Methylenblau Wert bei Feinanteilen > 3 M.-% zu bestimmen und anzugeben. Sollwerte bestehen nicht.

## 5.4. Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen und Korngemischen

Fließkoeffizient nach DIN EN 933-6: 2014

Korngruppe d/D [mm]	Prüf- körnung [mm]	Fließkoeffizient $E_{cs}$ [s]					MW $E_{csm}$	$E_{cs}$	Kategorie
		Einzelwerte							Soll <sup>1)</sup>
0/2	0,063/2	25,6	25,7	25,6	25,7	25,7	26	26	$E_{cs}$ angegeben 24

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung

## 5.5. Trockenrohddichte

nach DIN EN 1097-6, Anhang A

Korngruppe d/D [mm]	Prüf- körnung [mm]	Trockenrohddichte $\rho_p$ [Mg/m <sup>3</sup> ]			Soll <sup>1)</sup>
		Einzelwerte		Mittelwert	
0/2	0,063/2	2,655	2,653	2,65	$2,60 \pm 0,05$

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung

## 5.6. Wasseraufnahme

nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 9

Korngruppe d/D [mm]	Wasseraufnahme $WA_{24}$ [Masse-%]			Soll <sup>1)</sup>
	Einzelwerte		Mittelwert	
0/2	0,2	0,2	0,2	$0,3 \pm 0,3$

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung

## 5.7. Organische Verunreinigungen und Humusgehalt

nach DIN EN 1744-1

Korngruppe d/D [mm]	Aufschwimmende Verunreinigungen			
	Anteil [M.-%]		Kategorie	
	Ist	Soll <sup>1)</sup>	Ist	Soll <sup>1)</sup>
0/2	0	$\leq 0,10$	$m_{LPC} 0,10$	$m_{LPC} 0,10$

<sup>1)</sup> Soll gemäß Leistungserklärung und TL Gestein-StB, Anhang F

## 6 Zusammenfassung und Befund

Die untersuchte feine Gesteinskörnung 0/2 des Werkes Schlagsdorf erfüllt hinsichtlich der geprüften Eigenschaften die vom Hersteller erklärten Leistungen nach EN 13043 sowie die Anforderungen nach TL Gestein-StB, Anhang F.

Nach den Untersuchungsergebnissen kann die Körnung 0/2 den Anwendungsbereichen nach TL Gestein-StB, Anhang F – Asphalt und Oberflächenbehandlungen wie folgt zugeordnet werden:

Anwendungsbereich	0/2
Asphalttragschicht AC T	x
Asphalttragdeckschicht AC TD	x
Asphaltbinder AC B	x
Asphaltdeckschicht AC D	x
Splittmastixasphalt SMA	x
Gussasphalt MA	x
Offenporiger Asphalt PA	-
Abstreumaterial	-

  
Dipl.-Geol. Ch. Hartmann  
Leiterin der Prüfstelle

