



Technisches Merkblatt

CEM I 52,5 R (fc)

Portlandzement

Zusammensetzung:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) ist ein hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 197-1.

Sein Hauptbestandteil ist Portlandzementklinker, der gemeinsam mit Calciumsulfat als Erstarrungsregler zu SCHWENK CEM I 52,5 R (fc) vermahlen wird.

Durch eine strenge Produktionskontrolle während des gesamten Herstellungsprozesses wird eine gleichmäßige Qualität auf hohem Niveau erreicht.

Eigenschaften:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) weist sehr hohe Frühfestigkeiten auf. SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) ist chromatarm. Durch Zugabe eines Chromatreduzierers beträgt der Gehalt an wasserlöslichem Chrom VI < 2 ppm.

Verwendung:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) kann zur Herstellung aller Betone nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 verwendet werden.

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) ist für Betone geeignet, bei denen eine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung erforderlich ist.

Betonfertigteile-Industrie

Ein bevorzugtes Einsatzgebiet von SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) stellt die Betonfertigteile-Industrie dar. Mit dem Zement können die Ausschallfristen erheblich reduziert werden. Dadurch lassen sich die Produktivität der Bauteilherstellung und insbesondere die Auslastung der Schalungsmaterialien auch ohne Warmbehandlung steigern.

Da der beschleunigende Effekt von SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) auch bei tieferen Umgebungstemperaturen auftritt, besteht bei unveränderten Ausschallfristen die Möglichkeit Heizkosten in den Wintermonaten zu reduzieren.

Bei der Anwendung von SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) im Spannbeton können die Umspannzeiten der Spannbetonelemente verkürzt werden.

Betonzusatzstoffe:

Die Zugabe von Betonzusatzstoffen wird nicht empfohlen.

Betonzusatzmittel:

Die Zugabe von Betonzusatzmitteln ist nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 zulässig, wenn diese den einschlägigen Vorschriften entsprechen bzw. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und unter den in der Zulassung angegebenen Bedingungen verwendet werden. Allerdings sollte die konkrete Betonrezeptur zur Sicherstellung der Funktionalität des Systems eng mit der Bauberatung SCHWENK abgestimmt werden. Eine Erstprüfung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 ist bei der Zugabe von Betonzusatzmitteln erforderlich.

Qualitätsüberwachung:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung in unseren Werkslaboratorien und wird von der VDZ Service GmbH fremdüberwacht.

Lieferwerke:

Bernburg, Karlstadt

Lieferung:

Lose im Silozug



Technisches Merkblatt

CEM I 52,5 R (fc)

Portlandzement

Lagerung:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) ist trocken zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen.

Lagerfähigkeit:

SCHWENK Portlandzement CEM I 52,5 R (fc) ist bei sachgerechter trockener Lagerung als lose Ware für mindestens 2 Monate ab Lieferdatum chromatarm.

Zitierte Vorschriften:

- DIN EN 197-1** Zement
Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen, Konformitätskriterien von Normalzement
- DIN EN 206-1** Beton
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
- DIN 1045-1, 2** Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Teil 1: Bemessung und Konstruktion
Teil 2: Beton-Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
- DIN EN 12620** Gesteinskörnungen für Beton

Technische Beratung:

Unsere Bauberatung informiert Sie in allen anwendungstechnischen Fragen.

Ulm Tel. +49 731 9341-123 | Fax +49 731 9341-398
Bernburg Tel. +49 3471 358-500 | Fax +49 3471 358-516
E-Mail info.bauberatung@schwenk.de

Verkaufsbüros:

Ulm Tel. +49 731 9341-181 | Fax +49 731 9341-396
Bernburg Tel. +49 3471 358-500 | Fax +49 3471 358-516
Karlstadt Tel. +49 9353 797-451 | Fax +49 9353 797-499