



Technisches Merkblatt

Fastcrete® basic K

Werk Karlstadt

Zusammensetzung:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** ist ein optimiertes hydraulisches Bindemittel auf der Basis eines speziellen Portlandzementklinkers, ohne Zugabe eines Erstarrungsreglers. Die gegenüber Normalzementen noch erweiterte Produktionssteuerung und -Überwachung ermöglicht die hohe Wirksamkeit und Gleichmäßigkeit von SCHWENK **Fastcrete® basic K**.

Eigenschaften:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** besitzt durchspeziell ausgewählte Portlandzementklinker hoher Reinheit, in Verbindung mit eng abgestuftem Kornband, sehr gute Eigenschaften zur Herstellung von hydrationsgesteuerten Systemen mit hohen Anforderungen an die Gleichmäßigkeit. Der Verarbeiter von SCHWENK **Fastcrete® basic K** kann seine gewünschten Endprodukteigenschaften durch Zugabe einzelner Stellmittel variieren.

SCHWENK **Fastcrete® basic K** ist chromatarm. Durch Zugabe eines Chromatreduzierers beträgt der Gehalt an wasserlöslichem Chrom VI < 2 ppm.

Verwendung:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** ist ein ideales Bindemittel zur Herstellung von bauchemischen Produkten sowie Putz- und Mörtelsystemen mit gesteuerten Bearbeitungs- und Erhärtungseigenschaften.

Qualitätskontrolle:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** unterliegt der strengen Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung in unserem Werklaboratorium.

Lieferwerk:

Karlstadt

Lieferung:

Lose im Silozug

Lagerung:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** ist trocken zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese Lagerbedingungen müssen, wegen der hohen Reaktivität des Produktes unbedingt eingehalten werden.

Lagerfähigkeit:

SCHWENK **Fastcrete® basic K** ist bei sachgerechter trockener Lagerung als lose Ware für mindestens 2 Monate ab Lieferdatum chromatarm.



Technisches Merkblatt

Fastcrete[®] basic K

Werk Karlstadt

Technische Beratung:

Unsere Bauberatung informiert Sie in allen anwendungstechnischen Fragen.

Ulm Tel. +49 731 9341-123 | Fax +49 731 9341-398
Bernburg Tel. +49 3471 358-500 | Fax +49 3471 358-516
E-Mail info.bauberatung@schwenk.de

Verkaufsbüros:

Ulm Tel. +49 731 9341-181 | Fax +49 731 9341-396
Bernburg Tel. +49 3471 358-500 | Fax +49 3471 358-516
Karlstadt Tel. +49 9353 797-451 | Fax +49 9353 797-499